

Microforce

GELSEAL

VANDBASERET POLYURETHAN GEL

DATABLAD

 **innidisa**

www.microforce.dk

GELSEAL

VANDBASERET POLYURETHAN GEL

To-komponent vandbaseret polyurethan gel med polyisocyanatpolymerer og additiver



Produktegenskaber

- Fremragende vedhæftning
- Forbedrer farven
- Meget modstandsdygtighed over for slid
- Indendørs og udendørs

Produktinformation

Blandingsforhold: 5 Komp. A : 1 Komp. B

Påføringsstemperaturer: 10°C og 25° C

Relativ luftfugtighed: < 80%

Max fugtighed af underlaget: < 4%

Blandingens holdbarhed: 60 minutter

Åbningstid: 30 minutter

Minimum tørretid: 45 minutter

** Disse tider er beregnet til 20 °C og kan variere afhængigt af den omgivende temperatur.*

Tekniske egenskaber

- **Massefylde:** 1,60 g/cm³
- **Flammepunkt:** Ikke relevant

Anvendelsesområde

- Vandtæt og åndbar
- Fremragende farveforstærker
- Indendørs og udendørs brug
- Kan påføres på underlag af beton, mørtler, microcement
- Særligt velegnet til tætning og beskyttelse af:

Microforce thin/rustik

Micrex

Microstone

Microlime

Anvendelsesmetode

Slib overfladen grundigt og fjern evt. knolde og ujævnheder

Hæld A og B-komponenterne i samme beholder, og bland forsigtigt med en mekanisk omrører lad blandingen stå i 2-3 minutter

Påfør produktet med plastikspartel. Underlaget skal være helt rent og fri for støv

Vent mindst 45-60 minutter mellem lagene. Undgå, at laget bliver for tykt, da det kan forsinke udviklingen af det endelige produkts egenskaber (hærdning og vandbestandighed)

Undgå påføring ved direkte sollys, kraftig vind, risiko for regn eller isslag.

Anvend ikke **Gelseal** hvor der er mulighed for kapillær fugtopstigning.



VIGTIG

Bemærkningerne og forskrifterne i dette tekniske blad må, selv om de svarer til vore bedste erfaringer, under alle omstændigheder betragtes som rent vejledende og skal afprøves ved udtømmende praktiske anvendelser; Derfor skal den, der skal gøre det, før produktet bruges, fastslå, om det er egnet til den tilsigtede brug eller ej, og påtager sig alt ansvar, der måtte opstå ved dets brug. Når produktet er blevet håndteret eller påført, vil producenten ikke påtage sig noget krav, og den vil heller ikke være ansvarlig for formen, måden og betingelserne for påføring.

GELSEAL

VANDBASERET POLYURETHAN GEL

To-komponent vandbaseret polyurethan gel med polyisocyanatpolymerer og additiver

innidisa

Microforce



PRÆSENTATION

Satin - mat:
Pakke (A + B) 1 kg
Pakke (A + B) 3,25 kg

UDSEENDE

Satin og mat

HOLDBARHED

I original lukket beholder, opbevaret tørt og frostfrit: 1 år

FORBRUG

$\pm 0,1 \text{ kg/m}^2$ 3,25kg = 30m²

FARVE

Standard: gennemsigtig
(Andre efter ordre)

ANVENDELSER

Til gulve og vægge.
Indendørs og udendørs



VIGTIG

Bemærkningerne og forskrifterne i dette tekniske blad må, selv om de svarer til vore bedste erfaringer, under alle omstændigheder betragtes som rent vejledende og skal afprøves ved udtømmende praktiske anvendelser. Derfor skal den, der skal gøre det, før produktet bruges, fastslå, om det er egnet til den tilsigtede brug eller ej, og påtager sig alt ansvar, der måtte opstå ved dets brug. Når produktet er blevet håndteret eller påført, vil producenten ikke påtage sig noget krav, og den vil heller ikke være ansvarlig for formen, måden og betingelserne for påføring.