

**Microforce**

# MICROFORCE RTU BASE

100% VANDTÆT

**DATABLAD**

 **innidisa**

[www.microforce.dk](http://www.microforce.dk)

# MICROFORCE RTU BASE

## 100% VANDTÆT

Microcement klar til brug



### Produktegenskaber

- Klar til brug, ingen komponentblanding nødvendig.
- Nem anvendelse, åbn spanden og påfør.
- Vægt <math><800\mu</math> for regulering og udjævning (maksimum 1mm).
- Høj vedhæftning til underlag.
- Høj mekanisk styrke (slid og kompression).
- Fleksibel, ikke selvrevnende.
- 100% Vandtæt

### Tekniske egenskaber

- **Udseende:** Pasta
- **Density:** 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- **Kornstørrelse:** <math><0,6\text{ mm}</math>
- **Tykkelse/lag:** <math><1,0\text{ mm}</math>
- **Forbrug ca.:** 1 kg/m<sup>2</sup>/lag
- **Slidstyrke (Taber):** 0,200 g.
- **Overfladehårdhed (Shore D):** 65

### Forberedelse af underlag

Overfladen, hvor **Microforce RTU base 100% WP** vil blive anvendt, skal være ren, sund og fri for forbehandling (såsom voks), løse partikler eller malinger, der ikke er tilstrækkeligt forankret og andre forurenende stoffer, der kan påvirke vedhæftningen.

Enhver forbehandling skal udføres mellem 14-21 dage før anvendelsen af **Microforce RTU base 100% WP**. Hvis underlaget er fugtigt, skal det behandles med specifikke produkter til fjernelse heraf samt **Epoxim plus 3C** dampbarriere skal anvendes.

Hvis underlaget har revner, sprækker, uregelmæssigheder og/eller huller, skal de repareres på forhånd ved brug af reparation og/eller reguleringsprodukter som **Primer 2C**. På absorberende underlag, såsom cementpuds, gips eller gipsplader, skal **Hidroprimer** påføres på overfladen og lad det tørre i mindst 2 timer og maksimalt 48 timer.

På underlag der ikke er meget absorberende og har samlinger, såsom fliser, marmor, stentøj, terrazzo, påføres **Microforce RTU base 100% WP** for at fylde fuger og samlinger. Lad det tørre mellem 4-6 timer.

Derefter påføres **Microforce RTU Rustik-** eller **Thin 100% WP**.



#### Vigtigt

Kommentarerne og kravene i dette datablad, selvom de er baseret på vores bedste erfaring, bør kun betragtes som vejledende og skal testes gennem grundige praktiske anvendelser; derfor skal den person, der skal bruge produktet, sikre sig, om det er egnet til det tilsigtede formål, og påtage sig ethvert ansvar, der måtte opstå fra dets brug. Når produktet er håndteret eller anvendt, påtager producenten sig ikke noget ansvar for

# MICROFORCE RTU BASE

## 100% VANDTÆT

Microcement klar til brug



### Emballage

Spand 12 kg.

### Værktøjsrengøring

Værktøjer rengøres nemt med vand, før mørtlen er hærdet. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

### Opbevaring

Produktet skal opbevares i sin originale lukkede beholder, ved temperaturer mellem 8°C og 28°C. Holdes væk fra varmekilder, direkte sollys og beskyttet mod elementerne.

Udløbsdato 6 måneder fra produktionsdatoen og opbevaringsbetingelserne angivet.



#### Vigtigt

Kommentarerne og kravene i dette datablad, selvom de er baseret på vores bedste erfaring, bør kun betragtes som vejledende og skal testes gennem grundige praktiske anvendelser; derfor skal den person, der skal bruge produktet, sikre sig, om det er egnet til det tilsigtede formål, og påtage sig ethvert ansvar, der måtte opstå fra dets brug. Når produktet er håndteret eller anvendt, påtager producenten sig ikke noget ansvar for