



MICROFORCE RTU RUSTIK 100% VANDTÆT

DATABLAD



www.microforce.dk

MICROFORCE RTU RUSTIK 100% VANDTÆT

Brugsklart mellemkornet microcement med mineraltilsætninger og akryl resin



Produktegenskaber

- Klar til brug, ingen komponentblanding kræves. Let at anvende, åbn bøtten og påfør.
- Vægt <200µ til dekoration og teksturering (maksimum 0,5 mm).
- Høj vedhæftning til underlag.
- Meget vandafvisende (ikke egnet til svømmebassiner eller udendørs brug).
- Fleksibel, revner ikke af sig selv.
- Kan farves med MICROFORCE RTU 100% WP pigmenter.
- Fuldstændig vandtæt

Tekniske egenskaber

- Udseende: Pasta
- Densitet: 2,00 g/cm³
- Kornstørrelse: < 0,3 mm
- Tykkelse/lag: < 0,5 mm (maks.)
- Forbrug ca.: 0,60 kg/m²/mm
- Slidstyrke (Taber): 0,200 g.
- Overfladehårdhed (Shore D): 65

Forberedelse af underlag

Overfladen, hvor **Microforce RTU rustik 100% WP** vil blive anvendt, skal være ren, sund og fri for forbehandling (såsom voks), løse partikler eller malinger, der ikke er tilstrækkeligt forankret og andre forurenende stoffer, der kan påvirke vedhæftningen.

Enhver forbehandling skal udføres mellem 14-21 dage før anvendelsen af **Microforce RTU rustik 100% WP**. Hvis underlaget er fugtigt, skal det behandles med specifikke produkter til fjernelse heraf samt **Epoxim plus 3C** dampbarriere skal anvendes.

Hvis underlaget har revner, sprækker, uregelmæssigheder og/eller huller, skal de repareres på forhånd ved brug af reparation og/eller reguleringsprodukter som **Primer 2C**. På absorberende underlag, såsom cementpuds, gips eller gipsplader, skal **Hidroprimer** påføres på overfladen og lad det tørre i mindst 2 timer og maksimalt 48 timer.

På underlag der ikke er meget absorberende og har samlinger, såsom fliser, marmor, stentøj, terrazzo, påføres **Microforce RTU base 100% WP** for at fylde fuger og samlinger. Lad det tørre mellem 4-6 timer.

Derefter påføres **Microforce RTU rustik - eller thin 100% WP**.



Vigtigt De kommentarer og krav, der er nævnt i dette datablad, selvom de repræsenterer vores bedste erfaringer, bør betragtes som vejledende og skal testes gennem grundige praktiske anvendelser. Før produktet anvendes, skal den person, der gør det, fastslå, om det er egnet til det tilsigtede brug og påtager sig ansvaret for eventuelle konsekvenser af dets anvendelse. Når produktet er blevet håndteret eller anvendt, påtager producenten sig ikke ansvar for form, metode eller anvendelsesforhold.

MICROFORCE RTU RUSTIK 100% VANDTÆT

Brugsklart mellemkornet microcement med mineraltilsætninger og akryl resin

 innidisa

Microforce

Emballage

Spand 12 kg.
Spand 6kg.

Værktøjsrengøring

Værktøjer rengøres nemt med vand, før mørtlen er hærdet.
Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

Opbevaring

Produktet bør opbevares i sin originale lukkede beholder mellem 10°C og 28°C. Holdes væk fra varmekilder, direkte sollys og frost.

Udløbsdato: 6 måneder fra produktionsdatoen og de angivne opbevaringsbetingelser.



Vigtigt

Kommentarer og krav i dette datablad, selvom de er baseret på vores bedste erfaringer, bør kun betragtes som vejledende og skal testes gennem grundige praktiske anvendelser. Før brug skal brugeren afgøre, om produktet er egnet til det tilsligtede formål og påtage sig ansvar for brugen. Når produktet er håndteret eller anvendt, vil producenten ikke påtage sig ansvar for form, metode og anvendelsesbetingelser.