



MICROFORCE RTU THIN 100% VANDTÆT

DATABLAD



www.microforce.dk

MICROFORCE RTU THIN 100% VANDTÆT



Brugsklart finkornet microcement med mineraltilsætninger og akryl resin

Produktegenskaber

- Klar til brug, ingen komponentblanding krævet. Nærmere at anvende, åbn bøtten og påfør.
- Grammage <math><100\mu</math> til dekoration og teksturering (maksimum 0,5mm).
- Høj vedhæftning til underlag.
- God mekanisk modstand (bøjning og kompression).
- Fleksibel, ikke selvrevnende.
- Kan farves med MICROFORCE RTU 100% WP pigmenter.
- Til indvendige vægge
- Fuldstændig vandtæt

Tekniske egenskaber

- Udseende: Pasta
- Densitet: 1.58 g/cm³
- Kornstørrelse: <math><0,1</math> mm
- Tykkelse/lag: <math><0,25</math> mm
- Forbrug ca.: 0,35 kg/m²/lag
- Abrasionsmodstand (Taber): 0,175 g.
- Overfladehårdhed (Shore D): 60

Forberedelse af underlag

Overfladen, hvor **Microforce RTU thin 100% WP** vil blive anvendt, skal være ren, sund og fri for forbehandling (såsom voks), løse partikler eller maling, der ikke er tilstrækkeligt forankret og andre forurenende stoffer, der kan påvirke vedhæftningen.

Enhver forbehandling skal udføres mellem 14-21 dage før anvendelsen af **Microforce RTU thin 100% WP**. Hvis underlaget er fugtigt, skal det behandles med specifikke produkter til fjernelse heraf samt **Epoxim plus 3C** dampbarriere skal anvendes.

Hvis underlaget har revner, sprækker, uregelmæssigheder og/eller huller, skal de repareres på forhånd ved brug af reparation og/eller reguleringsprodukter som **Primer 2C**. På absorberende underlag, såsom cementpuds, gips eller gipsplader, skal **Hidroprimer** påføres på overfladen og lad det tørre i mindst 2 timer og maksimalt 48 timer.

På underlag der ikke er meget absorberende og har samlinger, såsom fliser, marmor, stentøj, terrazzo, påføres **Microforce RTU base 100% WP** for at fylde fuger og samlinger. Lad det tørre mellem 4-6 timer.

Derefter påføres **Microforce RTU rustik-** eller **thin 100% WP**.



Vigtigt

Kommentarerne og kravene i dette datablad, selvom de er baseret på vores bedste erfaringer, bør kun betragtes som vejledende og skal testes gennem grundige praktiske anvendelser. Derfor, før produktet anvendes, skal den ansvarlige person afgøre, om det er egnet til det tilsigtede brug og påtage sig ethvert ansvar, der måtte opstå ved brugen. Når produktet er håndteret eller anvendt, påtager producenten sig ingen ansvar for form, metode og betingelser for anvendelse.

MICROFORCE RTU THIN 100% VANDTÆT

Brugsklart finkornet microcement med mineraltilsætninger og akryl resin

 innidisa

Microforce

Emballage

Spand 12 kg.
Spand 6kg.

Værktøjsrengøring

Værktøjer rengøres nemt med vand, før mørtlen er hærdet. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.

Opbevaring

Produktet bør opbevares i sin originale lukkede beholder mellem 10°C og 28°C. Holdes væk fra varmekilder, direkte sollys og frost.

Udløbsdato: 6 måneder fra produktionsdatoen og de angivne opbevaringsbetingelser.



Vigtigt

Kommentarerne og kravene i dette datablad, selvom de er baseret på vores bedste erfaringer, bør kun betragtes som vejledende og skal testes gennem grundige praktiske anvendelser. Derfor, før produktet anvendes, skal den ansvarlige person afgøre, om det er egnet til det tilsigtede brug og påtage sig ethvert ansvar, der måtte opstå ved brugen. Når produktet er håndteret eller anvendt, påtager producenten sig ingen ansvar for form, metode og betingelser for anvendelse.